

**Kabel, isolierte Leitungen und Glasfaserkabel –
Prüfverfahren für nichtmetallene Werkstoffe
Teil 508: Mechanische Prüfungen –
Wärmedruckprüfungen für Isolierhüllen und Mäntel**
(IEC 60811-508:2012)

Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials –
Part 508: Mechanical tests –
Pressure test at high temperature for insulation and sheaths
(IEC 60811-508:2012)

Câbles électriques et à fibres optiques –
Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques –
Partie 508: Essais mécaniques – Essai de pression à température élevée pour
enveloppes isolantes et les gaines
(CEI 60811-508:2012)

Medieninhaber und Hersteller:

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Austrian Standards Institute

ICS 29.035.01; 29.060.20

Copyright © OVE/Austrian Standards Institute – 2013.

Alle Rechte vorbehalten! Nachdruck oder
Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!

Ident (IDT) mit IEC 60811-508:2012 (Übersetzung)
Ident (IDT) mit EN 60811-508:2012

Ersatz für siehe nationales Vorwort

**Verkauf von in- und ausländischen Normen und
technischen Regelwerken durch**

Austrian Standards Institute
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@as-plus.at
Internet: www.as-plus.at
Webshop: www.as-plus.at/shop
Tel.: +43 1 213 00-444
Fax: +43 1 213 00-818

zuständig OVE/Komitee
TK K
Kabel und Leitungen

Alle Regelwerke für die Elektrotechnik auch erhältlich bei
OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien
E-Mail: verkauf@ove.at
Internet: www.ove.at
Webshop: www.ove.at/webshop
Tel.: +43 1 587 63 73
Fax: +43 1 587 63 73 - 99

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 60811-508:2012 hat sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als auch den einer ÖNORM gemäß NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu berücksichtigen.

Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN ist zu beachten:

- Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist der durch die Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.
- Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst.

Europäische Normen (EN) werden gemäß den „Gemeinsamen Regeln“ von CEN/CENELEC durch Veröffentlichung eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN übernommen, wobei der Nummerierung der Zusatz ÖVE/ÖNORM bzw. ÖNORM vorangestellt wird.

Erläuterung zum Ersatzvermerk

Gemäß Vorwort zur EN wird das späteste Datum, zu dem nationale Normen, die der vorliegenden Norm entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt. Bis zum Zurückziehungsdatum (dow) 2015-04-17 ist somit die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt:

Gemeinsam mit ÖVE/ÖNORM EN 60811-100 und 60811-509 – beide Ausgabe 2013-01-01 – Ersatz für:

ÖVE/ÖNORM EN 60811-3-1+A1+A2:2002-09-01.

Kabel, isolierte Leitungen und Glasfaserkabel –
Prüfverfahren für nichtmetallene Werkstoffe –
Teil 508: Mechanische Prüfungen –
Wärmedruckprüfungen für Isolierhüllen und Mäntel
(IEC 60811-508:2012)

Electric and optical fibre cables –
Test methods for non-metallic materials –
Part 508: Mechanical tests –
Pressure test at high temperature for insulation
and sheaths
(IEC 60811-508:2012)

Câbles électriques et à fibres optiques –
Méthodes d'essai pour les matériaux non-
métalliques –
Partie 508: Essais mécaniques –
Essai de pression à température élevée pour
enveloppes isolantes et les gaines
(CEI 60811-508:2012)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2012-04-17 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Vorwort

Der Text des Dokuments 20/1304/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe der IEC 60811-508, erarbeitet vom IEC/TC 20 „Electric cables“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60811-508:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2013-01-17
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem Dokument entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2015-04-17

Dieses Dokument ersetzt Abschnitt 8 von EN 60811-3-1:1995 + A1:1996 + A2:2001 (teilweise). Umfassende Details zum Ersatz sind in Anhang A von EN 60811-100:2012 aufgeführt.

Die wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN 60811-3-1:1995 sind:

- Neuformulierung der Wärmeschrankeigenschaften, insbesondere auf die Vermeidung von Vibrationen und die Temperaturregelung bezogen;
- erweiterte Angaben für die Herstellung und Prüfung von Flachleitungen;
- erweiterte Angaben für die Dicken- und Dimensionsmessung.

Siehe auch das Vorwort von EN 60811-100:2012.

Diese Norm muss zusammen mit EN 60811-100 gelesen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese Norm umfasst die grundlegenden Elemente der Sicherheitsziele für elektrische Einrichtungen, die für den Gebrauch innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind (LVD – 2006/95/EC).

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60811-508:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmerkungen einzutragen:

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| IEC 60811-3-1:1985 | ANMERKUNG | Harmonisiert als EN 60811-3-1:1995 (nicht modifiziert). |
| IEC 60811-203 | ANMERKUNG | Harmonisiert als EN 60811-203. |
| IEC 60811-401 | ANMERKUNG | Harmonisiert als EN 60811-401. |
| IEC 60811-501:2012 | ANMERKUNG | Harmonisiert als EN 60811-501:2012 (nicht modifiziert). |

Inhalt

| | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort | 2 |
| Einleitung | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Prüfverfahren | 5 |
| 4.1 Allgemeines | 5 |
| 4.2 Prüfgeräte | 5 |
| 4.2.1 Wärmeschrank | 5 |
| 4.2.2 Eindruckprüfgerät | 6 |
| 4.3 Prüfung von Isolierhüllen | 6 |
| 4.3.1 Probe und Herstellung von Prüflingen | 6 |
| 4.3.2 Durchführung der Prüfung | 6 |
| 4.4 Prüfung von Mänteln | 8 |
| 4.4.1 Probe und Herstellung von Prüflingen für Mäntel | 8 |
| 4.4.2 Durchführung des Verfahrens | 9 |
| 5 Prüfbericht | 10 |
| Anhang A (normativ) Berechnung der Druckkraft | 13 |
| Anhang B (informativ) Empfohlene Leistungsanforderung | 15 |
| Literaturhinweise | 15 |
| Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen | 16 |
| | |
| Bild 1 – Eindruckprüfgerät | 10 |
| Bild 2 – Messung der Eindringtiefe | 11 |
| Bild 3 – Messung der Eindringtiefe bei kleinen Prüflingen | 11 |
| Bild 4 – Flachleitung mit einer ebenen Schmalseite | 12 |
| Bild 5 – Eindruckprüfgerät für Flachleitungen mit einer ebenen Schmalseite | 12 |
| | |
| Tabelle A.1 – Allgemeiner Wert für k | 13 |

Einleitung

Die Reihe IEC 60811 legt die Prüfverfahren fest, die zur Prüfung von nichtmetallinen Werkstoffen aller Kabel- und Leitungsbauarten anzuwenden sind. Beabsichtigt ist, in den Aufbau- und Werkstoffnormen von Kabeln und Leitungen auf diese Prüfverfahren zu verweisen.

ANMERKUNG 1 Die nichtmetallinen Werkstoffe werden gewöhnlich zum Isolieren, Ummanteln, Einbetten, Füllen oder Bandagieren im Kabelinnern verwendet.

ANMERKUNG 2 Diese Prüfverfahren sind als einfach und grundlegend anerkannt. Sie wurden über lange Jahre hauptsächlich für die Werkstoffe in Starkstromkabeln und -leitungen entwickelt und verwendet. Sie wurden darüber hinaus weithin anerkannt und auch für andere Kabel, im Besonderen für Glasfaserkabel, Nachrichtenkabel und Steuerleitungen, einschließlich Schiffskabel und Kabel für Offshore-Anwendungen verwendet.

Copyright OVER

1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil 508 der IEC 60811 beschreibt das Verfahren für Wärmedruckprüfungen, die gewöhnlich auf thermoplastische Mischungen anwendbar sind, die für Isolierhüllen und Mäntel Verwendung finden.

ANMERKUNG 1 Das Verfahren ist grundsätzlich für thermoplastische Formmassen vorgesehen; es kann jedoch auch auf vernetzte Materialien angewendet werden, wenn es von der betreffenden Norm für Kabel oder Leitungen gefordert wird.

ANMERKUNG 2 Das Prüfverfahren ist für Wanddicken unter 0,7 mm nicht zu empfehlen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 60811-100:2012, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 100: General*

IEC 60811-201, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 201: General tests – Measurement of insulation thickness*

IEC 60811-202, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 202: General tests – Measurement of thickness of non-metallic sheaths*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60811-100.

4 Prüfverfahren

4.1 Allgemeines

Dieser Teil von IEC 60811 ist in Verbindung mit IEC 60811-100 zu verwenden.

Die vorliegende Norm beschreibt das Verfahren für Wärmedruckprüfungen, das auf Mischungen für Isolierhüllen und Mäntel anwendbar ist.

Sämtliche Prüfungen dürfen frühestens 16 h nach Extrusion der Isolier- oder Mantelmischungen durchgeführt werden.

4.2 Prüfgeräte

4.2.1 Wärmeschrank

Die Prüfung ist in einem Wärmeschrank vorzunehmen. Der Wärmeschrank muss mit natürlicher Luftumwälzung arbeiten.

ANMERKUNG 1 Zwangsbelüftung oder kontinuierliche Luftumwälzung ist nicht erforderlich. Mit einer Einrichtung zur Luftumwälzung ausgestattete Wärmeschränke können möglicherweise Vibrationen hervorrufen.

Der Wärmeschrank darf weder über Einrichtungen verfügen, die möglicherweise Vibrationen hervorrufen können, noch freiliegende Heizelemente aufweisen. Die Lufttemperatur muss ständig bei dem Wert gehalten